



LINITHERM Dichtfix Kartuschenkleber

Lösemitteelfreie, selbstklebende und dauerelastische Polyacrylatdispersion mit hoher Alterungsbeständigkeit.

LINITHERM Dichtfix ist eine hochwirksame, selbsttrocknende Dichtmasse, die für die fachgerechte Ausführung von dauerhaften Anschlüssen marktüblicher Dampfbremsen und Dampfsperren an massiven Bauteilen eingesetzt wird, sowie zur luftdichten Abdichtung von Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungen im Innenbereich gemäß DIN 4108-7.

LINITHERM Dichtfix garantiert nach ihrer Aushärtung eine sichere und langlebige Haftung für die geplanten Belastungen im Anschlussbereich.

Zur Verfestigung diverser Oberflächen kann eine Untergrundvorbehandlung mit einem Voranstrich sinnvoll sein. Weiterhin sollten die vorgegebenen Verarbeitungstemperaturen der Umgebung und des Bauteils eingehalten werden. Das Produkt sollte als ca. 7 mm dicke Kleberaupe auf saugendem Untergrund aufgetragen werden. Bei diffusionsfähigeren Bahnen wird das Nassklebverfahren empfohlen. Beim Trockenklebverfahren sollte die Dichtmasse ca. 24 h aushärten. Darauf kann dann eine diffusionsdichte PE-Bahn durch erhöhten Anpressdruck sicher angeschlossen werden. Verträglichkeitstest der verschiedenen Gebrauchsmaterialien ist zu empfehlen. Stehendes Wasser im Kleberbereich kann zum Versagen des Systems führen. Zur Reinigung von nicht ausgehärteter Masse kann Wasser verwendet werden und bei getrockneter Dichtmasse werden mit Waschbenzin getränkte Tücher darauf ausgelegt und nach einer Einwirkzeit wird die Masse entfernt.

LINITHERM Dichtfix Kartuschenkleber, technische Daten

Eigenschaft	Kenngroße und Messwert	Norm
Material	Lösemitteelfreie Polyacrylatdispersion	
Farbe	blau	
Dichte	1,02 kg/l	
pH-Wert:	7,8 bis 8,2	
Brandverhalten	Klasse E, Flächenbeflammung	DIN EN 13501-2
Temperaturbeständigkeit	ca. -20°C bis +80°C	
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +40°C	
Lagerbedingungen	12 Monate ungeöffnet, trocken und frostfrei keine direkte Sinneneinstrahlung zwischen +5° C und +25° C lagern	
Entsorgung	Per Restmüll nach dem Aushärten	

Linzmeier Bauelemente GmbH

Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heidefeld
b. Eisenberg/Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de