

# LINITHERM Klebeband BK



LINITHERM Klebeband ist ein selbstklebendes, dauerplastisches Butylkautschukband. Es ist volumenbeständig und einseitig mit einer reißfesten Polyester-Rein-Aluminiumverbundfolie kaschiert.

LINITHERM Klebeband haftet auf Vlies, Glas, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl und Edelstahl, Kunststoffen, Holz, Verbundwerkstoffen, Beton etc.

LINITHERM Klebeband wird empfohlen zur Ergänzung der Unterdeckung bei LINITHERM PAL N+F und LINITHERM PAL Polymer, wie z. B.

- an Kehlen,
- am First,
- an Graten,
- an Anschlüssen zu aufgehenden Bauteilen, usw.

LINITHERM Klebeband hat

- eine extrem gute Oberflächenklebrigkeit umgehend nach dem Kontakt,
- eine hohe Alterungsbeständigkeit,
- keine Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit,
- keinen Schwund

LINITHERM Klebeband ist physiologisch unbedenklich und korrosionsverhindernd.

Die Untergründe müssen trocken, frei von Trennmitteln wie z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein. Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Saugende, poröse oder sandende Oberflächen müssen vor der Verklebung ausreichend mit geeignetem Haftgrund vorgestrichen werden.

Hinweis: Zur Verklebung von LINITHERM Elementen mit diffusionsoffener Unterdeckbahn (z.B. LINITHERM PAL 2U, PGV T, PAL 2UM und PAL 2U Plus) wird das LINITHERM T-Klebeband empfohlen.

## Technische Daten

<b>Träger:</b>	PET/Aluminium/PET-Verbundfolie Reißfest Dicke ca. 0,04 mm UV-beständig
<b>Kleber:</b>	Butylkautschuk-Dichtkleber sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
<b>Farbe Butylkautschuk:</b>	grau
<b>Trennlage:</b>	silikonisierte Folie
<b>Gesamtdicke:</b>	1,0 mm
<b>sd-Wert:</b>	≥ 1.500m
<b>Reißkraft:</b>	100 N /25 mm
<b>Reißdehnung:</b>	≥40 %
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	dauerhaft beständig
<b>Brandverhalten:</b>	B2, normalentflammbar Brandklasse E DIN 4102-1 EN ISO 11925-2
<b>Temperaturbereich:</b>	-30 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Lagerung:</b>	trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C
<b>Rollenlänge:</b>	10 lfm
<b>Rollenbreite:</b>	200 / 300 mm

Anmerkung: Die vorstehenden Angaben gelten bei bestimmungsgemäßem Einsatz der Produkte. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze/Richtlinien/Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten.

Linzmeier Bauelemente GmbH  
Industriestraße 21  
88499 Riedlingen  
T +49 (0) 7371 1806-0  
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen  
Schortentalstraße 24  
07613 Heidelberg  
b. Eisenberg/Th.  
T +49 (0) 36691 722-0  
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linzmeier.de  
www.Linzmeier.de