

LINITHERM T-Klebeband



Anwendung

LINITHERM T-Klebeband ist geeignet zur außenseitigen Verklebung von LINITHERM Elementen mit diffusionsoffener Unterdeckbahn (z.B. LINITHERM PAL 2U, PGV T, PAL 2UM und PAL 2U Plus), haftet sehr fest auf Holz, Ziegel und nicht sandenden Betonflächen.

LINITHERM T-Klebeband dient zum Verkleben und Abdichten von Überlappungen, stumpfen Elementstößen (z.B. First, Kehle,...), Anschlüssen und bei runden oder eckigen Durchdringungen.

Zudem dient LINITHERM T-Klebeband als Reparaturband für kleine Beschädigungen oder Risse an der Unterdeckbahn der genannten Elemente.

LINITHERM T-Klebeband ist dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit, diffusionsoffen und kann für kaltseitige Verklebungen eingesetzt werden.

Die Untergründe müssen trocken, frei von Trennmitteln wie z.B. Schmutz, Staub, Fett und Öl sein.

Poröse oder sandende Untergründe vor der Verklebung ausreichend mit geeigneter Haftgrundierung (Primer) vorstreichen.

Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken.

Mit stärkerem Andruck lässt sich die Haftung erhöhen.

LINITHERM T-Klebeband ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen.

Die Verträglichkeit von LINITHERM T-Klebeband auf Gummi und Kunststoffen ist wegen evtl. Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen.

Hinweis:

Nicht geeignet für LINITHERM PAL N+F und PAL Polymer, dafür empfehlen wir das LINITHERM Klebeband auf Basis von Butylkautschuk!

LINITHERM T-Klebeband

Träger:	Spezialvlies mit Funktionsbeschichtung, schmiegsam und dimensionsstabil, rutschhemmende Oberfläche bei Regen
Kleber:	Polyacrylat-Haftkleber mit extrem hoher Anfangs- und Dauerklebkraft, sehr hohe Oberflächenklebrigkeit, gute Scherfestigkeit und Hitzebeständigkeit, sehr gute Alterungsbeständigkeit
Trennlage:	Silikonpapier
Temperaturbereich:	-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur:	+5°C bis +25°C
Rolllänge:	25 m
Rollbreite:	200 mm

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen
Schortalstraße 24
07613 Heideiland
b. Eisenberg/Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de